



Communication Optical Cable
Оптический кабель

Order no Номер заказа	HLTAD-003	Drum no Номер барабана	CC137
Cable Type Наименование кабеля	Кабель ОКГО-12-G.652.D-1,5 Cable ОКГО-12-G.652.D-1,5	Cable_Len.(m) Длина, м	6000m
Cable ID / ID кабеля	LTAD003CC137	Fiber standard / Стандар т волокна	G.652.D
Cable Outer Diameter / Наружный ди аметр кабеля	6.6mm	Prod.Date Дата производства	2026-10-02
Net weight(kg) Вес нетто, кг	250	Gross weight(kg) Вес брутто, кг	282

Cable test report and qualification certificate
Протокол испытания

Maximum Attenuation at Wavelength Коэффициент затухания на длине волны, не более	1310 nm/нм	1550 nm/нм
	0.36	0.22

№ Pos/O B	TubePos/ Моду ль	PosColor/Цвет модуля	Color/Цвет буферного покрытия волокна	Коэффициент затухания	
				Att1310 (dB/km)	Att1550 (dB/km)
1	1	Blue / Синий	Blue / Синий	0.332	0.182
2	1	Blue / Синий	Orange / Оранжевый	0.332	0.189
3	1	Blue / Синий	Green / Зеленый	0.324	0.185
4	1	Blue / Синий	Brown / Коричневый	0.336	0.192
5	1	Blue / Синий	Slate / Серый	0.323	0.198
6	1	Blue / Синий	White /Белый	0.327	0.182
7	1	Blue / Синий	Red / Красный	0.336	0.181
8	1	Blue / Синий	Black / Черный	0.336	0.194
9	1	Blue / Синий	Yellow/Желтый	0.321	0.182
10	1	Blue / Синий	Violet/Фиолетовый	0.329	0.197
11	1	Blue / Синий	Pink/Розовый	0.334	0.182
12	1	Blue / Синий	Aqua/ Аква	0.326	0.198
Group refractive index Показатель преломления				1310 nm/нм 1.4675	1550 nm/нм 1.4681

Conclusion: This cable is qualified after test and allowed to be delivered.

Заключение: Кабель признан соответствующим требованиям по результатам испытаний и допущен к отгрузке.